



Art.-No.: 6.7200.1000  
6.7200.5000

# 7200

## 2К HS Прозрачный лак 2:1

### Характеристики

4CR 7200 – двухкомпонентный акриловый покровный лак с высоким содержанием твердого вещества и высоким блеском. При нанесении данного лака в смеси с отвердителем 0407 достигается большая толщина пленки благодаря высокому содержанию твердого вещества. Материал обладает прекрасной устойчивостью к воздействию погодных-климатических факторов и химических веществ, а также к механическим повреждениям.

### Содержание летучих органических соединений (VOC)

Не отвечает нормам по содержанию VOC в Европе и США (VOC < 420 г/л).  
VOC (EC) 505.5 г/л

### Применение

Условия нанесения: температура от +10°C, относительная влажность воздуха до 75%.

#### HVLP

Давление распыления: следуйте рекомендациям производителя окрасочного пистолета

Диаметр дюзы: 1.2 – 1.4 мм

Количество слоев: 2

Выдержка между слоями: 5 - 10 мин.

#### Сушка:

При температуре объекта 20°C:

«от пыли» - 30 мин, монтажная прочность – 12 ч, полное отверждение - 24 ч

При температуре объекта 60°C:

«от пыли» - 5 мин, монтажная прочность – 30 мин, полное отверждение - 2 ч

### Технические характеристики

Соотношение смешивания	2:1 по объему
Отвердитель	0407
Разбавитель	0505 прим. 10%
Вязкость распыления (20°C)	18 – 20 сек. 4 мм DIN
Жизнеспособность	4 – 6 часов
Толщина слоя / сухой пленки	40 – 50 мкм
Плотность	0.995 г/мл
Укрывающая способность	6 – 8 м <sup>2</sup> /л

### Транспортировка и хранение

Хранить в сухом, защищенном от мороза месте.

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке составляет не менее 3-х лет.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

**... выбор профессионалов.**