



Art.-No.: 6.7270.1000
6.7270.5000

7270

HS Покровный лак 2:1 стойкий к царапанию

Характеристики

Стойкий к царапанию двухкомпонентный акриловый покровный лак с высоким содержанием сухого остатка. 4CR 7270 изготовлен на основе технологии «оплавления», обеспечивает великолепную защиту и устойчивость к микроцарапинам (возникающим, например, при мойке автомобиля) и химикатам. Рекомендуется для высококачественной полной или частичной окраски автомобилей, мотоциклов и коммерческого транспорта. Покровный лак 7270 – высокоэффективный продукт для создания двухслойного окрасочного покрытия с использованием водоразбавляемых и традиционных систем окраски.

Содержание VOC

Предельная концентрация VOC в данном продукте (категория B/e) по нормам ЕС: 840 г/л (2007).
Концентрация VOC в данном продукте: не более 565 г/л.

Применение

Нанесение: пневматическим окрасочным пистолетом
Давление распыления: смотрите руководство по эксплуатации окрасочного пистолета
Диаметр дюзы: 1.2 – 1.4 мм
Количество слоев: 1-2
Промежуточная выдержка: 5-10 минут

Сушка:
При температуре объекта 20°C:
«от пыли» - 25-30 минут, монтажная прочность – 6-8 часов, полное отверждение – 24 ч.
При температуре объекта 60°C:
«от пыли» - 5 мин, монтажная прочность – 30 мин, полное отверждение – 1 ч.

Производственные условия: температура от +10°C, относительная влажность воздуха до 75%.

Технические характеристики

Вязкость распыления (20°C)	18 – 20 сек. 4 мм DIN
Разбавитель (количество)	0505 (10-15%)
Отвердитель	0408
Отношение смешивания	2:1 по объему
Жизнеспособность	4-6 ч
Толщина слоя / сухой пленки	40-50 мкм
Плотность	0.995 г/мл
Укрывающая способность	6-8 м ² /л

Хранение и транспортировка

Срок хранения в плотно закрытой оригинальной упаковке: 3 года

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.